# **Datenblatt**

D/EVO 110 d August 2008

Ersetzt Ausgabe vom März 2003

Seite 1 von 4

## Kühlerschutz



® = reg. Marke der BASF SE

# Glysantin<sup>®</sup> Protect Plus Ready-Mix

Glysantin Protect Plus Ready-Mix ist ein gebrauchsfertiges Kühlmittel auf Ethylenglykolbasis. Es beinhaltet ein Hybridinhibitorenpaket auf Basis von Silikaten und Salzen organischer Säuren. Glysantin Protect Plus Ready-Mix ist nitrit-, amin-, und phosphatfrei.

# Eigenschaften

Glysantin Protect Plus Ready-Mix ist unverdünnt gebrauchsfertig. Ein Abmischen mit Wasser wird nicht empfohlen. Es besteht aus 45 Vol.% Glysantin Protect Plus / G 48 und 55 Vol.% Wasser. Für die Herstellung wird entmineralisiertes Wasser mit geringer elektrischer Leitfähigkeit verwendet, das die schützenden Eigenschaften des Produktes optimal unterstützt und Kalkablagerungen vermeidet.

**Glysantin Protect Plus Ready-Mix** bietet einen Kälteschutz bzw. Frostschutz bis -35 °C.

Glysantin Protect Plus Ready-Mix schützt alle modernen Motoren hervorragend vor Frost, Rost und Überhitzung. Es verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen im Kühlsystem mit seinen wichtigen Bauteilen wie Kühlkanälen im Zylinderkopf und Motorblock, Kühler, Wasserpumpe und Heizungswärmetauscher.

Glysantin Protect Plus / G 48 erfüllt folgende Kühlmittelnormen: ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034, AFNOR NF R 15-601, CUNA NC 956-16, ÖNORM V 5123, JIS K 2234 und BS 6580:1992.

DMM NI GOO GO O

DIMM

Volvo Truck

| Darüber hinaus ist Glysantin Protect Plus / G 48 offiziell zugelasser |
|---|
| von:  |

| • | BIVIVV                  | BIVIVV IN 600 69.0  |
|---|-------------------------|---|
| • | Bez. Reg. Arnsberg,     | 84.12.22.63-2001-2  |
|   | Abt. Bergbau u. Energie |   |
| • | Bundeswehr              | TL 6850-0038/1  |
| • | Daimler/Mercedes-Benz   | DBL 7700.20, Blatt 325.0  |
| • | Deutz                   | H-LV 0161 0188  |
| • | Jenbacher               | TA-Nr. 1000-0201  |
| • | Liebherr                | TLV 035, TLV 23009 A  |
| • | MAN                     | MAN 324-NF  |
| • | MTU                     | MTL 5048  |
| • | Opel/General Motors     | B 040 0240  |
| • | Porsche                 | für 924, 944, 968, 928  |
| • | Rolls-Royce             | ab 1998: BMW N 600 69.0   |
| • | Saab                    | 6901599   |
| • | VW/Audi/Seat/Skoda      | TL 774-C  |
| • | Volvo Car               | 1286083 Issue 002   |
|   | •                       | <ul> <li>Bez. Reg. Arnsberg,     Abt. Bergbau u. Energie</li> <li>Bundeswehr</li> <li>Daimler/Mercedes-Benz</li> <li>Deutz</li> <li>Jenbacher</li> <li>Liebherr</li> <li>MAN</li> <li>MTU</li> <li>Opel/General Motors</li> <li>Porsche</li> <li>Rolls-Royce</li> <li>Saab</li> <li>VW/Audi/Seat/Skoda</li> </ul> |

#### Mischbarkeit

**Glysantin Protect Plus Ready-Mix** kann ohne Probleme mit anderen silikathaltigen Kühlmitteln gemischt werden.

Der Frostschutz (Kälteschutz) ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel

DIN 51 562

DIN 51 562

ca. 7,5 mm<sup>2</sup>/s

ca. 0,9 mm<sup>2</sup>/s

(bis 2005)

Es soll nicht mit silikatfreien Kühlmitteln (OAT) gemischt werden.

| Chemischer Charakter             | Monoethylenglykol und Wasser mit Inhibitoren |                                 |                 |  |
|----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|--|
| Aussehen                         | Klare Flüssigkeit, ohne feste Fremdstoffe    |                                 |                 |  |
| Technische Daten von             | Dichte, 20 °C                                | 1,065 - 1,067 g/cm <sup>3</sup> | DIN 51 757-4    |  |
| Glysantin Protect Plus Ready-Mix | Refraktion, 20 °C                            | 1,381 - 1,383                   | DIN 51 423-2    |  |
|                                  | Kochpunkt                                    | min. 105 °C                     | ASTM D 1120     |  |
|                                  | Flammpunkt                                   | min. 100 °C                     | DIN EN ISO 2592 |  |
|                                  | pH-Wert                                      | 8,0 - 8,4                       | ASTM D 1287     |  |
|                                  | Alkalireserve                                | 6 - 8 ml                        | ASTM D 1121     |  |
|                                  | Aschegehalt                                  | max. 1,0 %                      | ASTM D 1119     |  |
|                                  | Wassergehalt                                 | 52 - 56 %                       | DIN 51 777-1    |  |
|                                  | Eisflockenpunkt                              | < -31 °C                        | ASTM D 1177     |  |
|                                  | Stockpunkt                                   | < -38 °C                        | DIN 51 583      |  |
|                                  |  |                                 |                 |  |

von Eisflockenpunkt und Stockpunkt.

Viskosität, 0°C

Viskosität, 80°C

Schaumprüfung max. 50 ml / 3 s ASTM D 1881

**Gummiquellung** mit marktüblichen SBR- und EPDM-Qualitäten

80 °C / 168 h 0 - 3 % d.h.: liegt in der Größen-

ordnung von reinem Wasser.

# Korrosionsprüfungen für Glysantin Protect Plus / G48

| , ,                                 |   |   |  |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Glassware-Korrosionstest            | ASTM D 1384   |   |  |
|                                     | Metall<br>rsp. Legierung  | Typische Gewichts-<br>verluste in mg/Coupon           | Grenzwerte nach<br>ASTM D 3306                                 |
|                                     | Kupfer<br>Weichlot<br>Messing<br>Stahl<br>Grauguss<br>Gussaluminium | 0,1<br>0,3<br>0,2<br>- 0,2 *)<br>- 1,0 *)<br>- 1,1 *) | max. 10<br>max. 30<br>max. 10<br>max. 10<br>max. 10<br>max. 30 |
| Heat Transfer-Korrosionstest        | ASTM D 4340   |   |  |
|                                     |   | Korrosionsrate in mg/cm²/Woche                        | Grenzwerte nach<br>ASTM D 3306                                 |
|                                     | Gussaluminium   | -0,07 *)  | max. 1,0   |
| Simulated Service-Korrosionstest    | ASTM D 2570   |   |  |
|                                     | Metall<br>rsp. Legierung  | Typische Gewichts-<br>verluste in mg/Coupon           | Grenzwerte nach<br>ASTM D 3306                                 |
|                                     | Kupfer<br>Weichlot<br>Messing<br>Stahl<br>Grauguss<br>Gussaluminium | 8,8<br>0,0<br>10,7<br>0,1<br>-1,1 *)<br>-1,2 *)       | max. 20<br>max. 60<br>max. 20<br>max. 20<br>max. 20<br>max. 60 |
| Kavitations-Erosions-Korrosionstest | ASTM D 2809   |   |  |
|                                     | Al-Wasserpumpe  | Bewertung<br>Note 9                                   | Grenzwert nach<br>ASTM D 3306<br>min. Note 8                   |

<sup>\*)</sup> Bemerkung: negative Werte bedeuten Gewichtszunahme

#### Qualitätskontrolle

Die vorstehenden Daten sind durchschnittliche Werte bei Drucklegung dieses Datenblatts. Sie haben nicht den Status einer Produktspezifikation. Spezifizierte Kennwerte sind Bestandteil einer gesonderten Produktspezifikation.

## Lagerstabilität

Glysantin Protect Plus Ready-Mix ist in original verschlossenen, luftdichten Gebinden bei Temperaturen bis 30°C mindestens 3 Jahre lagerfähig. Die Lagerung sollte jedoch aus Korrosionsschutzgründen nicht in verzinkten Behältern erfolgen.

#### **Farbe**

Glysantin Protect Plus Ready-Mix ist blaugrün eingefärbt.

#### **Sicherheit**

Bei der Handhabung dieses Produktes sind die Angaben und Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Im Übrigen sind die beim Umgang mit Chemikalien gebotenen Vorsichts- und arbeitshygienischen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

# **Zur Beachtung**

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

August 2008