

## GLEITMO WSP 5040 SPRAY


Hochleistungs-Pastenspray mit weißen Festschmierstoffen für universelle Einsatzzwecke

### Eigenschaften

- Gebrauchstemperaturbereich: -20 / +140 °C; als Heischraubenpaste bis 1200°C
- widersteht extremen Drcken
- ergibt niedrige Reibungszahlen
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- sehr gutes Haftvermgen
- schtzt sehr gut gegen Korrosion und ist wasserbestndig
- schtzt vor Passungsrost
- vermeidet Ruckgleiten und Fresser



Verschiebewellen



Montage



Schrauben

### Beschreibung

GLEITMO WSP 5040 SPRAY ist ein Pastenspray auf der Basis einer hochwertigen, speziellen Kalzium-Komplex-Verdickerstruktur mit einer synergetisch wirkenden Kombination von hochwirksamen weien Festschmierstoffen.

### Einsatzgebiete

GLEITMO WSP 5040 SPRAY wird eingesetzt fr Maschinenelemente aller Art, auf die hchste Drcke, stoartige Belastungen und/oder rttelnde bzw. oszillierende Bewegungen einwirken. Insbesondere in feuchter Umgebung oder unter Spritzwassereinfluss. Fr Gleitpaarungen, die zum Ruckgleiten (stick-slip) und zum Verschweissen (Fressen) neigen. Bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten und hohen Drcken sowie bei Auftreten von Passungsrost. Darber hinaus hat es sich als Montagepaste bestens bewhrt und kann als Schraubenpaste eingesetzt werden – hier auch im Hochtemperaturbereich bis 1200°C. Weitere typische Anwendungsgebiete sind Spindeln,

# Produktinformation

MOVING YOUR WORLD



Großarmaturen, Gleitführungen, oszillierende Bolzen an Baumaschinen, Edelstahlverschraubungen u.s.w.

## Anwendung

GLEITMO WSP 5040 SPRAY gleichmäßig auf die nach Möglichkeit gereinigten Flächen aufsprühen. Nicht auf heiße Oberflächen sprühen! GLEITMO WSP 5040 ist auch lieferbar als offene Ware.

## Technische Daten: GLEITMO WSP 5040 SPRAY

Bezeichnung	Wert	Einheit	Vorschrift
Farbe	beige		
Gebrauchstemperaturbereich	- 20 / +140	°C	LV0124
bei Einsatz als Heissverschraubepaste	bis 1200	°C	
Grundöl	semi-syn		
Eindicker	CaS-X		
Grundölviskosität [40 °C]	170	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
NLGI-Klasse	2		DIN 51818
Wasserauswaschtest [37 °C]	2,6	%	ASTM D 1264
Tropfpunkt	> 270	°C	IP 396

LV = Laborvorschrift

Es gelten die üblichen Toleranzen, Änderungen vorbehalten.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte für Nuklear-Primärkreisläufe und On-Board Aerospace-Anwendungen nicht eingesetzt werden dürfen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. FUCHS LUBRICANTS GERMANY bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.  
E-Mail: [zentrale-flg@fuchs.com](mailto:zentrale-flg@fuchs.com)