# Spezifikation
Specification

# KETTLITZ-Medialub 4220

Ersetzt Spezifikation vom: 02.12.2016
Replaces Specification of:

Gültig ab: 01.12.2017
Valid from:

Chemische Charakterisierung: Pflanzenöl und gelöste Polymere, additiviert
Chemical Characteristics: vegetable oil and solved polymers, containing additives

Aussehen: grünliche Flüssigkeit
Appearance: greenish liquid

Verpackung: Fässer mit 180 kg Nettoinhalt
Packing: drums containing 180 kg net

Lagerfähigkeit: 4 Jahre bei sachgemäßer Lagerung
Storage Stability: 4 years under suitable storage conditions

| CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN<br>PROPERTIES | | | PRÜFMETHODEN<br>TEST METHODS | SOLLWERTE<br>VALUES AND TOLERANCES |
|---|---|---|---|---|
| * | Dichte (g/cm³)<br>Density | 15 °C | DIN 51 757 | 0,922 ± 0,010 |
| * | Refraktion<br>Refractive Index | $n_D^{20}$ | DIN 51 423-2 | 1,475 ± 0,005 |
| * | Viskosität (mm²/s)<br>Viscosity | 40 °C | ASTM D 7042 | 220 ± 10 % |

***Werte zur Information***
***Values for Information***

| CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN<br>PROPERTIES | PRÜFMETHODEN<br>TEST METHODS | SOLLWERTE<br>VALUES AND TOLERANCES |
|---|---|---|
| Farbe<br>Color | ASTM D 1500 | max. 8 |
| Flammpunkt (°C)<br>Flash Point | DIN ISO 2592 | > 230 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

*Die mit einem * gekennzeichneten chemischen und physikalischen Eigenschaften werden im Rahmen unserer Qualitätskontrolle von jeder Produktionscharge bestimmt und in unserem Lieferzertifikat ausgewiesen.*
*Die nicht mit einem * gekennzeichneten Daten sind Richtwerte und dienen nur zur Information.*
*The chemical and physical properties marked with * will be determined of every production lot within the scope of our finished goods quality assurance and will be stated in our Certificate of Analysis.*
*The data, which are not marked with * are guide values and listed for information purposes only.*

Kettlitz-Chemie GmbH & Co. KG · Industriestraße 6 · D-86643 Rennertshofen
*Phone: 08434/9402-0 · Fax: 08434/9402-38 · E-Mail: info@kettlitz.com*