



Metallbearbeitung

Stanz- und Umformöl

- VOC-freies Tiefziehöl
- chlorfreie Formulierung
- rückstandsfreie Verdunstung

EINSATZGEBIETE

MARTOL LVG 25 AQ eignet sich besonders für leichte und mittelschwere Umformarbeiten an Stählen und NE-Metallen. MARTOL LVG 25 AQ wird durch Sprühen, Bürsten oder Rollen aufgetragen.

ANWENDUNGSVORTEILE

- gutes Benetzungsvermögen und exzellente Bedeckung metallischer Oberflächen
- Verwendbarkeit auf beschichteten Oberflächen (prüfen!)
- geringer Schmierstofffilm macht vielfach eine Entfettung überflüssig

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		klar
Viskosität bei 20 °C	ASTM D 445	mm ² /s	4,4
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	2.8
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	105
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-15

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.