



## Wärmeträgerfluid

### Mineralölbasiertes Wärmeträgeröl

- für geschlossene Umlaufsysteme
- hohe Oxidationsbeständigkeit
- geringere Ablagerung
- weniger leichtflüchtige Verbindungen

### EINSATZGEBIETE

SERIOLA 32 ist ein mineralölbasiertes Wärmeträgeröl für den Einsatz in allen geschlossenen Umlaufsystemen wie in Wärmetauschern zur Dampf- und Heißwassererzeugung, in beheizbaren Tankanlagen, Ölradiatoren, Lufterhitzer, Asphalt- und Bitumenheizanlagen. Außerdem wird es angewendet bei indirekter Beheizung von Wärmebädern, Autoklaven, Reaktoren, Trockenöfen, Pressen usw.

### INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

DIN 51 522 Q  
ISO 6743-12 L-QB-290

### ANWENDUNGSVORTEILE

- exzellente thermische Stabilität und Oxidationsbeständigkeit
- lange Betriebsintervalle (um diese zu gewährleisten, sollte der Ausgleichsbehälter mit einem Inertgas, üblicherweise Stickstoff, beaufschlagt sein)
- exzellente Ergebnisse in statischen und dynamischen Alterungstests im Unterschied zu konventionellen Wärmeträgerölen
- deutlich geringere Ablagerungen
- deutlich weniger leichtflüchtige Verbindungen

### ANWENDUNGSHINWEISE

Kennwerte	Methoden	Einheit	20 °C	40 °C	100 °C	200 °C	300 °C
Dichte	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	862	850	814	754	694
Viskosität	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	90,39	31,97	5,10	1,30	0,69
Wärmekapazität		kJ/kg °C	1,910	1,994	2,247	2,636	2,889
Wärmeleitfähigkeit		W/m °C	0,138	0,136	0,128	0,117	0,105



## EIGENSCHAFTEN\*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 20 °C	ASTM D 1122	g/cm <sup>3</sup>	812
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	32
Brennpunkt	ISO 2592	°C	260
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	230
Pourpoint	ASTM D 97	°C	- 15
Conradson	NF T 60116	%	< 0,1
Max. Filmtemperatur		°C	310
Max. Vorlauftemperatur		°C	290
niedrigste Einsatztemperatur		°C	0

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.